



DURAprotect Hydro Eco

Hydrophobisation à base de l'eau

Informations techniques

Description du produit

Hydrophobisation ouverte à la diffusion, pratiquement invisible, pour les supports minéraux absorbants tels que le béton, la brique, le clinker, le grès, etc. Pour les murs et les sols à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés

- Hydrophobisation aqueuses
- Pratiquement invisible
- Hydrofuge et anti-salissures
- Respirant
- Résistant aux UV
- Protège contre les efflorescences et les intempéries
- Augmente la résistance au gel
- Protège contre la perte de couleur du béton teinté
- Protège contre les salissures
- Longue durée de vie

Conseils d'applications

Nettoyer soigneusement les surfaces sales avant l'application. Le support doit être propre et solide. Couvrir les fenêtres et autres surfaces qui ne doivent pas être traitées.

Bien agiter le produit avant utilisation. L'application peut se faire au rouleau, à la brosse, au pulvérisateur basse pression ou au pulvérisateur airless. L'application se fait en 2 couches (humide sur humide), lisser l'excédent de produit pour éviter les coulures.

Les supports traités doivent être protégés de la pluie pendant le temps de séchage.

Consommation: env. 200 à 300 ml/m² (selon le pouvoir absorbant du support).

Domaines d'application

Tous les supports minéraux absorbants tels que le béton, les pierres naturelles, les briques silico-calcaires, etc. Peut également être utilisé sur du bois brut.

Données techniques

Forme:	liquide
Couleur:	blanchâtre
Odeur:	faible
Valeur pH:	env. 7
Poids spécifique:	env. 1.0 g/cm ³
Teneur en COV:	0 %
Consommation:	env. 200 à 300 ml/m ² (selon le support)
Température min. d'application:	+5°C (support et air)
Temps de séchage:	env. 4 à 8 heures
Durée de vie:	env. 8 à 10 ans

Stockage

Dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, dans le récipient d'origine fermé.
Durée de conservation: au moins 12 mois à compter de la date de fabrication.

Contenu / N° d'article:

1 L	N° d'article 4600001
10 L	N° d'article 4600010
25 L	N° d'article 4600025

Toutes les informations sont basées sur l'expérience pratique. En raison des différentes conditions pratiques, leur validité générale est exclue. La publication de ces informations techniques rend caduques les éditions précédentes. (02.2026)